

## STRUCTURES



# ATLAS

Brighter. Stronger. For Longer.

760 ATLAS Architecture Type IV

ATLAS Architecture Type IV Auflage 2 - 01/2022

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA	SPECIFICA TECNICA DATOS TÉCNICOS DONNÉES TECHNIQUES	STANDARDS	760 ATLAS Architecture Type IV TFL/TFX
Grundgewebe base fabric	tessuto di base tejido base tissu		Anti-Wicking
Flächengewicht total weight	peso totale peso total poids total	DIN EN ISO 2286-2	1350 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft max. tensile strength	resistenza alla trazione resistencia a la tracción résistance à la rupture	DIN EN ISO 1421	8600 / 8400 N/5 cm
Weiterreißkraft tear resistance	resistenza allo strappo iniziato resistencia al desgarre résistance à la déchirure amorçée	DIN 53 363	1300 / 1300 N
Haftung adhesion	adesione adherencia adhérence	DIN EN ISO 2411	150 N/5 cm
Kältebeständigkeit cold resistance	resistenza al freddo resistencia al frío résistance au froid	UNI EN 1876-1:2000	-45 °C
Wärmebeständigkeit heat resistance	resistenza al caldo resistencia al calor résistance à la chaleur	IVK/Pkt.5	+70 °C
Lichtechtheit light fastness	solidità alla luce solidez del color solidité des coloris	DIN EN ISO 105-B02	≥ 7
Brandverhalten (Stets die Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen) flame retardancy (Always check the validity of fire certificate)	comportamento al fuoco comportamiento ante el fuego comportement au feu	EN 13501-1 DIN 4102-1	B-s3,d0 B1
Lichttransmission light transmission	trasmissione della luce transmisión de la luz transmission de la lumière	EN 410	4,29 % (Dessin 11C TFL)
Strahlungstransmission radiation transmission	trasmissione della radiazione transmisión de la radiación transmission de rayonnement	EN 410	5,34 % (Dessin 11C TFL)
Strahlungsreflexion radiation reflection	riflessione della radiazione reflexión de la radiación réflexion solaire	EN 410	82,24% (Dessin 11C TFL)
Strahlungsabsorption radiation absorption	assorbimento della radiazione absorción de la radiación absorption de rayonnement	EN 410	12,42% (Dessin 11C TFL)
g-Wert g-value	valore-g valor-g valeur g	EN 410	0,09 (Dessin 11C TFL)
Solar Reflectance Index solar reflectance index	indice di riflessione solare índice de reflectancia solar indice de réflexion solaire	SRI	> 100
Weißgrad whiteness	candore blancura blancheur	CIE	> 95
Knickfestigkeit buckling strength	resistenza all'instabilità résistance al pángeo résistance à la flexion	DIN 533 59 A	100.000
Statische Dehnung static elongation	allungamento statico alargamiento estático allongement statique	EN 15977 24h - 10 daN/5cm	Kette/warp/orrido: ≤ 0,5% Schuss/weft/trama: ≤ 0,5%

APPLICATION	SPECIAL FEATURES
	         vinyl  15 YRS  20 YRS  AUSTRIA

**Hinweis:** Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5 %. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Für andere Einsatzzwecke ist die schriftliche Zustimmung der Sattler AG einzuholen. Ohne die Zustimmungserklärung der Sattler AG wird für andere als die angegebene Anwendung(en) keine Haftung übernommen. Die in der Übersicht angegebenen technischen Daten sind empirische Werte aus laufenden Produktions- und Prüfprozessen. Sie beruhen auf Erfahrungswerten der Sattler AG bezüglich der Gütekriterien. Sie gelten für die ursprüngliche Verarbeitung und Bearbeitung durch den Kunden. Die Zurverfügungstellung der Daten erfolgt nur zu Informationszwecken und dient lediglich als Anhaltspunkt. Es befreit den Kunden nicht davon, vor Ver- und Bearbeitung des Produkts eine selbständige Prüfung auf Eignung für den vom Kunden vorgesehenen Einsatzzweck und der daraus folgenden Haftung vorzunehmen.

**Note:** Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of ±5 %. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. Sattler AG must give their written consent to uses other than specified. Without written consent of Sattler AG for usages other than the here specified, no liability will be granted. The technical data in the overview are based on experience from current productions and do not represent guaranteed values. They refer to (the) goods in original condition and as they are processed and handled by the customer. The data is informative only and serves as a guide. It does not release the customer, to check the suitability of his intended use and of the resulting liability, before processing and/or treatment.



DE

ATLAS Architecture Membranen von Sattler PRO-TEX sind eine revolutionäre Neuentwicklung und einzigartig in der textilen Architektur:

**1. Das ATLAS-Gewebe:** Das Erkennungszeichen für eine ATLAS-Membran ist eine extra glatte Oberfläche des Gewebes. Durch eine sehr flach gehaltene Grundgewebebestuktur entsteht eine beschichtete Membrane mit ausgesprochen glatter und fantastisch glänzender Oberfläche.

**2. Die ATLAS-Qualität:** Durch die erhöhte PVC-Abdeckung sind die PET-Fasern noch besser geschützt. Dadurch entsteht eine äußerst beanspruchbare Membran, die eine besonders hohe Lebensdauer aufweist.


**3. Das ATLAS-Dehnverhalten:** Die Dehnung von Kette und Schuss ist bei ATLAS-Produkten viel homogener als bei konventionell gewebten Membranen. Der Unterschied des Dehnverhaltens zwischen Kette und Schuss ist nicht so groß. Eine Membrane dehnt sich somit gleichmäßig in beide Richtungen, wobei sie nach wie vor die bei textilen Konstruktionen gewünschte Flexibilität und Elastizität aufweist.

**4. Die ATLAS-Höchstzugkraft:** Durch die gesteigerte Fadendichte kann die Höchstzugkraft im Vergleich zu einem Panama-Gewebe um bis zu 16% gesteigert werden.

**5. Die neuen ATLAS-Lacke:** Durch die neue Lackierung der ATLAS-Membranen ist eine viel höhere UV-Beständigkeit gegeben und die Langlebigkeit der Membran ist dadurch massiv erhöht. ATLAS wird mit TFL-Lack (Mehrschichtlackierung mit UV-Schutz und schweißbarem PVDF-Lack) oder TFX-Lack (Mehrschichtlackierung mit UV-Schutz, neuem Hyper-PVDF-Lack auf der Oberseite und schweißbarem PVDF-Lack auf der Unterseite) angeboten und bieten dadurch exzellente Haltbarkeiten.

GARANTIE: 15 JAHRE AUF PRODUKTE MIT TFL-LACK UND 20 JAHRE AUF PRODUKTE MIT TFX-LACK

**6. Die ATLAS-Optik:** ATLAS bietet einen viel höheren Weißgrad, was der Membran ein schöneres, glänzendes und strahlenderes Aussehen verleiht. Das gleichmäßige und hochwertige Webbild sorgt für eine optimale Optik und ein extrem homogenes Durchlichtverhalten. Durch die glatte Oberfläche entsteht deutlich weniger Anschmutzung als bei herkömmlichen Membranen.



1

2

3

4

5

6

EN

ATLAS Architecture membranes by Sattler PRO-TEX are a revolutionary new development and unique in textile architecture:

**1. The ATLAS fabric:** the distinctive mark of the ATLAS membranes is the extra smooth surface of the fabric. The flat and even structure of the base fabric results in a coated membrane with a fantastic sheen and a very smooth surface.

**2. The ATLAS quality:** the PET yarns are covered with a thicker PVC-coating which protects the fabric even better. The result is an extremely strong membrane with a particularly long service life.

**3. The ATLAS elastic performances:** the elastic behavior in warp and weft of the ATLAS membranes is much more homogenous than that of conventional fabrics. ATLAS membranes have less elongation difference between warp and weft, and stretch in both directions in a more uniform way, without constriction to a desirable flexibility and elasticity in textile architecture.

**4. The ATLAS tensile strength:** thanks to the higher yarn density of the base cloth, these fabrics have a higher tensile strength, by up to 16% compared to a panama fabric.

**5. The new ATLAS lacquer:** the new lacquer for the ATLAS membranes offers better protection from the UV-rays, which has a major positive impact on the durability of the fabric. The fabrics of the ATLAS product line are finished with a TFL lacquer (a multilayer finish with a UV-shield and a weldable PVDF lacquer) or with a TFX lacquer (a multilayer finish with a UV-shield, a new hyper-PVDF lacquer on the top and a weldable PVDF lacquer on the bottom of the fabric) that guarantee excellent durability of the product.

WARRANTY: 15 YEARS FOR PRODUCTS WITH TFL-LACQUER AND 20 YEARS FOR TFX-LACQUERS.

**6. The ATLAS look and feel:** the ATLAS membranes are whiter than conventional fabrics and have a beautiful shiny surface. The even surface of these high-quality fabrics ensures their elegant look and a homogeneous light transmission. The smooth surface hinders soiling, thus these fabrics are cleaner than conventional membranes.



SATTLER  
PRO-TEX

Art. 760

Textile Architecture

STRUCTURES

IT Le membrane della linea ATLAS Architecture a marchio Sattler PRO-TEX sono un nuovo sviluppo rivoluzionario e unico in architettura tessile:

**1. Il tessuto ATLAS:** la caratteristica distintiva delle membrane ATLAS è la superficie liscissima del tessuto. Grazie ad un'armatura piatta e uniforme del tessuto base si ottiene una membrana spalata con una superficie particolarmente liscia e brillante.

**2. La qualità ATLAS:** il filato PET è rivestito da una spalmatura in PVC più spessa del normale che lo protegge ancora meglio. Ne deriva una membrana resistentissima con una vita utile particolarmente estesa.

**3. Il comportamento elastico ATLAS:** l'allungamento di trama e ordito dei tessuti ATLAS è molto più omogeneo delle membrane convenzionali. Infatti, la differenza nell'allungamento fra trama e ordito non è così marcata. Una membrana ATLAS si allunga in modo ancora più omogeneo in entrambe le direzioni, mantenendo allo stesso tempo ottime caratteristiche di flessibilità ed elasticità del tessuto, proprietà estremamente rilevanti nel settore delle tesostrutture.

**FR** Les membranes ATLAS Architecture de chez Sattler PRO-TEX sont un nouveau développement révolutionnaire et unique en architecture textile:

**1. Le tissu ATLAS:** Une membrane ATLAS se caractérise par une surface extra lisse du tissu. Une structure de tissu très plate donne une membrane enduite avec une surface très lisse et incroyablement brillante.

**2. La qualité ATLAS:** La finition plus importante en PVC renforce la protection des fibres en PET. Cela crée une Membrane extrêmement résistante, qui a une durée de vie particulièrement longue.

**3. La Résistance à l'éirement de l'armature ATLAS:** L'allongement de la chaîne et de la trame est beaucoup plus homogène pour les produits ATLAS que pour les membranes tissées de manière conventionnelle. La différence de comportement en éirement entre chaîne et trame n'est pas si grande. Une membrane se dilate ainsi de manière plus uniforme dans les deux sens tout en conservant la souplesse et l'élasticité souhaitées dans les constructions textiles.

**4. La résistance à la rupture ATLAS:** L'augmentation de la densité du fil peut augmenter la force de traction maximale de 16% par rapport à un tissu Panama.


**ES** Las membranas ATLAS Architecture de Sattler PRO-TEX son un nuevo desarrollo revolucionario y único en arquitectura textil:

**1. Tejido ATLAS:** el símbolo distintivo de la membrana Atlas es su superficie extremadamente lisa. Gracias a la plana y lisa estructura del tejido de soporte, se consigue una membrana recubierta con una superficie sumamente lisa y fantásticamente brillante.

**2. La calidad ATLAS:** gracias al mayor recubrimiento de PVC, los hilos de PET están más protegidos. El resultado es una membrana extremadamente resistente con una vida útil especialmente larga.

**3. El comportamiento tensado de ATLAS:** el comportamiento de tensado en la oscuridad y la trama de las membranas de ATLAS es mucho más homogéneo que el de los tejidos convencionales. La diferencia en el comportamiento de tensado entre trama y oscuridad es menor, lo cual confiere a la membrana un tensado más uniforme en ambas direcciones, sin que esto afecte a la flexibilidad y elasticidad exigidas en arquitectura textil.

**4. La resistencia a la tracción ATLAS:** gracias a la mayor densidad del hilado en el tejido de soporte, las membranas ATLAS ofrecen una mayor resistencia a la tracción, de hasta el 16%, comparadas con un tejido Panamá.



Sonderartikel mit Mindestbestellmenge | special production with minimum order quantity | Articoli non standard con quantità min. | Artículos especiales sujetos a cantidades mínimas | Article disponible sur production spéciale avec quantité minimale à commander



Das aktuelle Sortiment finden Sie in unserem Fabric Selector | All details to our fabric range are available in our Fabric Selector | Lei può trovare l'assortimento attuale nel nostro Fabric Selector | Encontrará nuestra gama actual completa en nuestro Fabric Selector (buscador de tejidos) | Vous trouverez notre gamme actuelle dans le Fabric Selector

protex.sattler.com